



Asfaltol

Impermeabilizzante bituminoso

Presentazione

L'***Asfaltol*** è una pasta bituminosa semidensa in dispersione acquosa di colore nero, additivata con filler tixotropici che, ad essiccazione avvenuta, forma un film impermeabile resistente agli sbalzi termici e all'invecchiamento. L'***Asfaltol*** con il suo 68 % di residuo secco e il 60 % di bitume è sicuramente il migliore prodotto della sua categoria che consente, nell'applicazione, un notevole risparmio di materiale e di manodopera.

Campi d'impiego

La sua eccezionale formulazione gli permette di essere utilizzato come guaina liquida per impermeabilizzare : coperture in genere, terrazze di qualsiasi pendenza, muri di fondazione, vasche di calcestruzzo, serbatoi e silos in cemento per impedire il trasudamento dei liquidi.

L' ***Asfaltol*** trova anche un importante impiego in agricoltura come " **Mastice cicatrizzante per innesti e potature** " per proteggere l'innesto da infiltrazioni di acqua e parassiti mantenendo il giusto grado di umidità delle parti . L' ***Asfaltol*** è anche usato per incollare tutti i tipi di pannelli isolanti su calcestruzzo e superfici traspiranti.

Modalità d'uso

L'applicazione dell'***Asfaltol*** può avvenire mediante l'utilizzo di spazzolone, pennello, spatola, cazzuola ed idonei apparecchi di spruzzo.

L' ***Asfaltol*** deve essere applicato su superfici pulite, esenti da polvere e prive di parti friabili. La stesura del primo strato di prodotto, quale mano di imprimitura, verrà diluita al 40 % con acqua dolce e pulita.

Ad essiccazione avvenuta della prima mano si procederà alla stesura di un secondo strato di ***Asfaltol*** tale e quale.

Il numero degli strati di prodotto ed il relativo consumo è in funzione del tipo di supporto da impermeabilizzare o proteggere e può variare da 1 a 5 kg/m².

Per aumentare notevolmente la resistenza meccanica del rivestimento impermeabile per l'applicazione su solette in cemento armato o nei muri contro terra consigliamo di interporre, tra uno strato e l'altro di **Asfaltol**, il nostro **Supporto Antifessura** armatura in tessuto non tessuto di poliestere da 150 g/m².

La temperatura di applicazione varia da + 5 °C a + 40 °C.

Per garantire una maggiore durata ed un migliore effetto estetico delle impermeabilizzazioni a vista eseguite con l'**Asfaltol**, consigliamo di verniciarle dopo 48 - 72 ore con la nostra vernice sintetica all'acqua (non acrilica) di colore grigio o rosso **ColorBit** o , **dopo 15 - 20 giorni**, con le nostre vernici all'alluminio al solvente **Allumisol** o **Allumisol 12/14**.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Emulsione bituminosa fillerizzata
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO	Satinato
VISCOSITA'	Tixotropico
DENSITA'	1,03 kg/dm ³
RESIDUO SECCO	68 %
INFIAMMABILITA'	Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+ 5 °C
COLORE	Nero
DURATA DI MAGAZZINO	1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal gelo e dal caldo eccessivo.

Avvertenze

Si raccomanda di non diluire il prodotto oltre le percentuali consigliate, un'esagerata diluizione potrebbe compromettere le caratteristiche prestazionali. Agitare accuratamente l'**Asfaltol** prima dell'uso.

L'Asfaltol, nel suo imballo, teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.

Non applicare l'Asfaltol in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato ancora umido può essere dilavato dall'acqua piovana o rovinato dal gelo.

La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua quando il prodotto non è ancora secco, ma comunque è sempre opportuno pulirli poi con i più comuni solventi come ragia minerale o trielina .

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com