



Colorsint 2000 Amianto

Rivestimento incapsulante per lastre in cemento amianto.

Conforme al Decreto del Ministero della Sanità 20 Agosto 1999.

Rivestimento incapsulante di tipo A , tipo B , tipo C, (ex art. 5 allegato 2

- A incapsulamento a vista all'esterno - B incapsulamento a vista all'interno
- C incapsulamento non a vista a supporto degli interventi di sovracopertura).

Presentazione

Il **Colorsint 2000 Amianto** è un particolare formulato elastomerico in dispersione acquosa a base di resine acriliche che consente la realizzazione di un rivestimento impermeabile senza soluzioni di continuità.

L'accurata selezione degli elastomeri impiegati nella formulazione del **Colorsint 2000 Amianto** garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti ed all'atmosfera industriale.

Campi d'impiego

Il **Colorsint 2000 Amianto** è indicato per incapsulare le fibre di amianto presenti all'esterno (estradosso) e all'interno (intradosso) delle coperture in cemento amianto e per il trattamento preliminare negli interventi di sovracopertura.

Il prodotto può essere applicato con pennello , spazzolone o a spruzzo (Airless) .

Modalità d'uso

Trattamento incapsulante sull'**estradosso di lastre** di cemento amianto (tipologia A : a vista all'esterno).

Il **Colorsint 2000 Amianto** deve essere applicato su superfici pulite, esenti da parti sfarinanti o in via di distacco, ma, dato che pulire il cemento amianto con idropulitrice o altro strumento idoneo comporterebbe uno spargimento di fibre di amianto nell'ambiente, bisogna evitare questo tipo di pulizia.

Per bloccare le parti sfarinanti e le fibre di amianto in via di distacco si deve applicare con pennello una mano di **Consolidante** fissativo penetrante al solvente con un consumo di circa 250 g/m².

Almeno 24 ore dopo l'applicazione del **Consolidante** si stendono, a distanza di 24 – 48 ore una dall'altra, due mani di **Colorsint 2000 Amianto** in due colori contrastanti (esempio : la prima mano bianca, la seconda rossa) con un consumo di circa 450 g/m² per ogni mano.

Trattamento incapsulante sull'**intradosso** di lastre di cemento amianto (**tipologia B** : a vista all'interno).

Sulla superficie perfettamente pulita si stendono , a distanza di 24 ore una dall'altra, due mani di **Colorsint 2000 Amianto** in due colori contrastanti con un consumo di circa 400 g/m² per ogni mano.

Per una migliore adesione si consiglia di dare la prima mano diluita con il 10 - 20% di acqua.

Trattamento incapsulante sull'**estradosso** di lastre di cemento amianto preliminare agli interventi di sovracopertura (**tipologia C** : non a vista).

Stesura di una mano di **Colorsint 2000 Amianto** di colore rosso con un consumo di circa 500 g/m². Il prodotto può essere diluito con il 10 - 20 % di acqua.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	A base di elastomeri in dispersione acquosa
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO	Semiopaco
VISCOSITA'	Tixotropico
DENSITA'	1,350 kg/dm ³
RESIDUO SECCO	67 %
INFIAMMABILITA'	Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	Anche notturna + 5 °C
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	650 %
COLORI DISPONIBILI	Bianco , grigio e rosso (altri colori a richiesta)
DURATA DI MAGAZZINO	1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal gelo e dal caldo eccessivo.

Avvertenze

Per una corretta applicazione sono da evitare le condizioni estreme di caldo e di freddo .

Non applicare il prodotto con temperature , anche notturne , al di sotto dei + 5 °C .

Non applicare in condizioni atmosferiche avverse , lo strato ancora umido può essere dilavato dall'acqua piovana o rovinato dal gelo.

Non applicare il prodotto su superfici soggette a ristagno d'acqua.

Il film di **Colorsint 2000 Amianto** non è un rivestimento pedonabile , può essere calpestato soltanto nei casi di saltuaria manutenzione.

Il prodotto nel suo imballo teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051

e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com